

LEPIDLO NA PLOVOUCÍ PODLAHY 70A

Lepidlo na plovoucí podlahy 70A je rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAC disperze s vynikající odolností proti vodě určeno pro spoje typu pero-drážka.

Technická data:

Báze	PVAC disperze
Konzistence	kapalina
Systém vytvrzování	fyzikální schnutí
Specifická hmotnost	1,1 g/ml
Otevřený čas (*)	15min
Teplotní odolnost	-20°C až +70°C (po vytvrzení)
Vodovzdornost	D3
Spotřeba	cca 25 - 30g/1bm lepené spáry pero-drážka

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.



Charakteristika:

- snadné použití
- silná přilnavost
- rychleschnoucí
- po zaschnutí poloprůhledné
- odolnost proti vodě D3 (ČSN EN 204)

Příklady použití:

- lepení všech dřevěných spojů
- spojování parketových lamel plovoucích podlah v systému pero-drážka
- spojování laminovaných parketových a kazetových podlah v systému pero-drážka

Provedení:

Barva: bílá – po zaschnutí transparentní

Balení: plastové obaly 500 g

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Vhodné povrchy:

Podklady: porézní i neporézní materiály jako je dřevo a laminát
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižším konečným pevnostem.

Příprava povrchu: spojovací zámky systému pero-drážka důkladně očistíme, přebroušení zvýší přilnavost, po případném přebroušení opět zbavíme prachu

Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.

Pracovní postup:

Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Příliš hladké povrchy zdrsíme skelným papírem. Lepidlo nanášíte tryskou aplikátoru v tenké vrstvě (proužku) do drážky. Spojte perodrážkové prvky a přitlačte. Nadbytečné lepidlo setřete vlhkým hadříkem ještě před zaschnutím lepidla. Spoj celkově vytvrdí cca za 24 hod. – dle podmínek.

Čištění: vodou

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Opravy: **Lepidlo na plovoucí podlahy 70A**

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Používejte ochranné rukavice. Další informace viz. bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.

Doporučení:

Při lepení určitých typů dřeva, jako je např. dub nebo třešeň, může dojít k změně barvy dřeva v místě spoje, což může být způsobeno i tím, že dřevo bylo před lepením ošetřeno nějakými přípravky. Lepidlo neředte.