

BIOSAN Ochranné napouštědlo na dřevo

BIOSAN je kapalný vysoce účinný koncentrovaný prostředek pro dlouhodobou ochranu dřeva proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Typové označení dle ČSN 49 0600-1: F_B, P, I_P, 1,2,3, D, S.

Báze	koncentrát účinných látek
Konzistence	kapalina
Ředění	vodou 1:2 až 1:4
Nanášení	štetec, váleček, stříkání, máčení
Vydatnost	12m ² /kg (jedna vrstva)
Zasychání	2 až 4 hod. (nátěr, postřik)
Počet vrstev	2-3



Charakteristika:

- snadná aplikace
- vodou ředitelný
- chrání proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, včetně dřevomorky domácí
- zvýrazňuje přírodní kresbu dřeva
- obsahuje účinné látky: kyselina boritá, alkylbenzylidimethylamonium chlorid
- neomezená životnost ochrany dřeva v interiéru

Příklady použití:

- dřevěné povrchy v interiérech
- ochrana krovů a trámů
- preventivní ochrana dveří, obkladů a podlah
- dřevěné povrchy v exteriérech
- nátěry dřevěných konstrukcí jako pergoly, přístřešky, zahradní domky a kůlny, obložení balkonů a fasád, zahradní nábytek, okna, dveře apod.

Provedení:

Balení: plastové obaly 1kg, 5kg

Barva: transparentní, zelená

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách -15°C až +30°C. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Pracovní postup:

Příprava roztoku: koncentrát naředte s vodou v poměru 1:4 pro máčení nebo 1:2 pro ostatní způsoby aplikace.

Příprava povrchu: Povrch dřeva musí být čistý, suchý zbaven případných zbytků starých nátěrů nebo kůry.

Aplikační teplota: nenanášejte za mrazu nebo na zmrzlé povrchy

Čištění: vodou ihned po aplikaci

Opravy: Soudal BIOSAN

Preventivní ochrana dřeva:

V interiéru: aplikujte nátěrem nebo postřikem. U nehoblovaného dřeva naneste dva nátěry, v případě ochrany hoblovaného dřeva doporučujeme nanést ještě třetí nátěr.

V exteriéru: Aplikujte nátěrem nebo postřikem minimálně 2 nátěry přípravku. Po úplném zaschnutí takto ošetřené dřevo doporučujeme dodatečně opatřit např. ochranným lazurovacím nátěrem Soudal KLASIK nebo LUXUS.

Pro dokonalou ochranu dřeva umístěného v exteriéru je doporučeno jeho ošetření máčením. Ošetřované dřevo ponoře do roztoku doporučené koncentrace na dobu min. 8 hodin. Napouštědlo způsobuje mírné zvýraznění přírodní kresby dřeva umožňující snadné rozlišení ošetřené a neošetřené povrchu. Opakovaný nátěr (popř. postřik) se provádějte vždy až po zaschnutí předešlého.

Bezpečnost: Dodržujte běžné zásady hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené ne etiketě.

Poznámky:

- Při ochraně dřeva v exteriéru doporučujeme průběžnou kontrolu stavu a případnou obnovu nátěru v pětiletých intervalech.
- Použití na pohledové plochy z hoblovaného dřeva doporučujeme nejprve vyzkoušet. Po aplikaci Biosanu může dojít k mírnému zbarvení (zežloutnutí) dřevěného povrchu.

Upozornění:

Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami a krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. V místnostech určených k pobytu lidí nebo zvířat nebo určených ke skladování potravin, pokrmů nebo nápojů nesmí být poměr plochy ošetřené přípravkem k celkové kubatuře místnosti větší než 0,2 m²/m³. Ošetřené dřevo se nesmí používat ke zhotovení včelínů, klecí na ptáky, posad na zvířata a saun.