

## LEPIDLO NA DŘEVO 64A

Lepidlo na dřevo 64A je rychleschnoucí lepidlo na bázi disperze PVAC s velmi krátkou dobou tuhnutí.

**Technická data:**

<b>Báze</b>	PVAC disperze
<b>Konzistence</b>	kapalina
<b>Systém vytvrzování</b>	fyzikální schnutí
<b>Otevřený čas (*)</b>	5 minut
<b>Doba stlačení (*)</b>	1-2 hodiny
<b>Síla stlačení</b>	cca 1 – 2 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Obsah sušiny</b>	59-61%
<b>pH</b>	3,5-5,5
<b>Hustota</b>	cca 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Minimální teplota lepení</b>	6°C
<b>Viskozita</b>	13 000 – 19 000 mPas
<b>Vodovzdornost</b>	D2
<b>Spotřeba</b>	plošné lepení 80-120g/m <sup>2</sup> , montáž 150-180 g/m <sup>2</sup>

(\*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.


**Charakteristika:**

- snadná aplikace
- rychleschnoucí
- po zaschnutí čiré a průhledné
- vysoká adhezní síla
- vodovzdornost D2 (ČSN EN 204)

**Příklady použití:**

- lepení dřeva
- lepení dřeva, dřevotřísky, krycích šablon, vrstvených materiálů na bázi dřeva atd.
- lepení papíru a kartónů
- lepení měkkého dřeva
- konstrukční lepení jako jsou spoje pero-drážka, perforované desky, přířezy atd.

**Provedení:**

Barva: bílá

Balení: plastové obaly 250g, 750g, kbelíky 5kg, 25kg

**Skladovatelnost:**

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

**Vhodné povrchy:**

Podklady: dřevo, papír, kartony, většina dalších poréznych materiálů

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižší konečné pevnosti.

Příprava povrchu: zdrsnění hladkých styčných ploch brusným papírem kvůli zlepšení přilnavosti

**Doporučujeme vždy provést předběžný test přilnavosti.**

**Pracovní postup:**

**Nanášení:** Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot. Lepidlo nanášejte štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou, spojte lepené díly a držte stlačené po dobu minimálně 20 minut. Doba stlačení je závislá na teplotě.

**Čištění:** nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky

**Pracovní teplota:** +5°C až +30°C

Opravy: **Lepidlo na dřevo 64A**

**Bezpečnost:**

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.

**Poznámka:**

Při lepení tvrdých nebo exotických dřev může vytvořit skvrny v místě lepeného spoje. Na tyto druhy dřev použijte lepidlo 67A. Lepidlo neředte!