

LEPIDLO NA POLYSTYREN

Lepidlo na polystyren je pasta na bázi disperze syntetických pryskyřic určená k okamžitému použití pro lepení výrobků z pěnového polystyrenu na porézní podklady.

Technická data:

Báze	styren-akrylát
Konzistence	pasta
Systém vytvrzování	fyzikální vysychání
Doba zpracovatelnosti (*)	15 minut
Doba vysychání	cca 24hod
Specifická hmotnost	cca 1,7 g/cm ³
Přilnavost	1,55 N/mm ²
Spotřeba	cca 1k g/m ² (při celoplošném nanášení)
Teplotní odolnost	-20°C až +70°C

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.

Charakteristika:

- okamžité a jednoduché použití
- silná přilnavost
- neobsahuje rozpouštědla
- nehořlavé
- vyrovnávací schopnosti při lepení na nerovný povrch

Příklady použití:

- lepení všech pěnového i extrudovaného polystyrenu
- lepení k různým druhům povrchů jako např. dřevo, cihla, kámen, dřevotřísky, sádrokarton
- lepení stropních polystyrenových desek
- lepení izolační pěny na stěny nebo podlahu
- lepení lišt z polystyrenu

Provedení:

Barva: bílá

Balení: plastová tuba 250 g, kartuše 400 g, kbelíky 1kg a 3 kg

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

**Vhodné povrchy:**

Podklady: porézní podklad jako kámen, zdivo, beton, sádra, sádrokarton, dřevo. Alespoň jeden z materiálů by měl být porézní. Při lepení nesvých podkladů se výrazně prodlužuje čas vytvrzování.

Stav povrchu: čistý, suchý, bez prachu, mastnoty a nečistot

Příprava povrchu: velmi porézní materiály ošetřete penetrací např. Soudal Akrylátovou penetrací.

Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost lepidla k materiálu.

Pracovní postup:

Nanášení: Nanášejte lepidlo bodově nebo celoplošně zubovou stěrkou na plochu, kterou stihnete polepit do 15 minut. Potom přiložte přířezy polystyrenu a silně dotlačte. Dorovnejte v rozích.

Čištění: vodou před vytvrzením, po vytvrzení pouze mechanicky.

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Opravy: **Lepidlo na polystyren**

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.