



Den Braven Sealants

Technický list 08.30 Oboustranně lepicí upevňovací páska v krabičce

Výrobek Upevňovací páska z pěnového polyetylénu oboustranně opatřena speciálním souvislým lepidlým kaučukovým lepidlem.

Vlastnosti

- ▶ Okamžitě a snadno použitelná
- ▶ Přilnavost k většině materiálů;
- ▶ Vysoká lepidlost a přilnavost zvláště na nesavé podklady;

Použití

- Lepení a upevňování výstražných a informativních tabulí a cedulí;
- Okamžité upevňování firemních tabulí na prezentaci, výstavách a veletrzích;
- Lepení dekorativních předmětů v interiérech, ateliérech domácnostech apod;
- Fixace lepených předmětů při montážích jako fixace při lepení zrcadlových stěn;
- Fixace při lepení menších zrcadel do skříní koupelen apod;

Balení	Šířka (mm) x tloušťka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	15 x 1	5	20
	19 x 1	5	20
	25 x 1	5	20
	15 x 1,6	5	20
	19 x 1,6	5	20
	25 x 1,6	5	20
	15 x 2	5	20
	19 x 2	5	20
	25 x 2	5	20
	15 x 1	10	20
	19 x 1	10	20
	25 x 1	10	20
	15 x 1,6	10	20
	19 x 1,6	10	20
	25 x 1,6	10	20
	15 x 2	10	20
	19 x 2	10	20
	25 x 2	10	20
Barva	Bílá		

Technické údaje

Nosný materiál	pěnový polyetylén
Krycí materiál	silikonový papír
Lepidlo	kaučuk
Tloušťka pásky	mm 1,0 nebo 2,0
Tepelná odolnost	°C -40 / +70
Tepelný rozsah použití	°C +10 / +40
Tažnost	% 150
Pevnost lepeného spoje	N/mm 27 / 25 (po 24 hod.)
Pevnost ve stříhu statická	N/cm ² 7 (500h)
Pevnost ve stříhu dynamická	N/cm ² 41
Pevnost v tahu	N/cm ² 100
Maximální váhové zatížení	g/cm ² 36
Přilnavost na kov	g/mm 400 / 25 (testováno na ocel)
Skladovatelnost	měsíce 24 (při teplotách od +10°C do +30°C)

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 08.30 **Oboustranně lepicí upevňovací páska v krabičce**

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při teplotách od +10°C do + 30°C.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Aktualizace Aktualizováno dne: 04.07.2008 Vyhotoveno dne: 18.10.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz