



Technický list 14.01 Značkovací sprej

Výrobek Speciální nástřiková barva pro značení všeho druhu - vedení inženýrských sítí, vytyčování pro zemní práce, značení napadených stromů a mnoho dalších. Sytá a velmi jasná neprůsvitná barva vhodná na dřevo, kov, beton, asfalt, kámen, zeminu aj. Odolná proti oděru, vodě, běžné stavební chemii a povětrnostním vlivům.

Vlastnosti Rychle zasychá
Jasná barva
Na vlhký i mokrý podklad
Multipoziční dóza – lze držet při aplikaci dnem dolů i dnem vzhůru

Použití - Značení vedení inženýrských sítí
- Trasování řezů pro výkopy v komunikacích
- Značení napadených stromů pro prořez
- Sprej vhodný pro plynáře, vodaře, geodety, lesníky, stavaře, dopravní policisty, silničáře, pro dočasné sportovní a kulturní akce ve městech

Balení Barva Aerosolový sprej 500 ml
bílá, červená, modrá, zelená/reflexní, žlutá/reflexní, oranžová/reflexní

Technické údaje

Základ	-	neuveden
Vzhled	-	různě zabarvený aerosol
Hustota	g/cm ³ (g/ml)	0,936 - 0,963 g/ml (relativní hustota při +20°C)
Aplikační teplota	°C	+ 5°C / + 40°C
Tepelná odolnost při přepravě	°C	- 15°C (při přepravě)
Rychlost nanášení	g/min	neuvádí se
Stékavost	mm	neuvádí se
Agresivita k podkladu	-	neagresivní
Skladovatelnost	měsíce	36 (při teplotách od +5°C do +25°C, chránit před přímým slunečním zářením!)
Vzdálenost při aplikaci	mm	200 - 250

Pokyny Před upotřebením protřepejte. Stříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm. Dóza je multipoziční, lze ji držet při aplikaci dnem dolů i vzhůru. Používat při okolní teplotě vzduchu do +40°C.

Určeno pro krátkodobé značení. V závislosti na hustotě provozu je barva dobře čitelná cca 3-4 týdny. Po uplynutí této doby se začne z podkladu vytrácet. Pokud byla barva aplikována na mokrý podklad, je tato doba kratší.

Čištění Bezpečnost Ruce: voda a mýdlo ihned po aplikaci, reparační krém na ruce
Viz «Bezpečnostní list 14.01»

Aktualizace Aktualizováno dne: 7. 8. 2015

Vyhotoveno dne: 23. 06. 2010

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejruznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz